

TECHNICKÁ INFORMACE

EKOPRODUR S0329

Verze 09 uvedená 24.10.2014

POPIS VÝROBKU

EKOPRODUR S0329 je dvousložkový polyuretanový systém pro přípravu tuhé pěny se samozhášivými vlastnostmi.

KOMPONENT A: EKOPRODUR S0329 komponent A

KOMPONENT B: EKOPRODUR B (B/B v sudech, B/K v IBC kontejnerech).

EKOPRODUR S0329 neobsahuje pěnicí látky, které poškozují ozonovou vrstvu, v souladu s pravidly EU pro obchodování a používání regulovaných látek - nařízení (ES) č. 1005/2009.

POUŽITÍ

EKOPRODUR S0329 je určen k tepelným izolacím stěna stropů aplikovaným nástřikem. Je zpracováván pomocí specializovaného stříkacího zařízení.

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ

KOMPONENT A Předpisová polyolová směs ve formě olejovité kapaliny, tmavé barvy, bez suspenze.

Hustota při 20°C 1,14 ± 0,02 g/cm³ PN-C-04504:1992 met. A

Viskozita při 20°C 430 ± 50 mPas PN-EN ISO 2555:2011

KOMPONENT B Směs aromatických polyisokyanátů, obzvláště difenylmethandiisokyanátu. Hnědá kapalina bez suspenze.

Hustota při 20°C 1,22 ± 0,02 g/cm³ PN-C-04504:1992 met. A

Viskozita při 20°C 350 ± 100 mPas PN-EN ISO 2555:2011

CHARAKTERISTIKA PĚNĚNÍ V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH

Doba odezvy a zdánlivá hustota za laboratorních podmínek (20°C) během ručního pěnění v kelímku – objem kelímku 660 cm³, míchadlo cca 1200 ot. / min, doba míchání asi 2 sekundy, hmotnost vzorku 20 g, komponent A a 22 g komponent B.

Doba zahájení¹ 3 ± 1 sek

Doba gelovatění¹ 7 ± 2 sek

Doba suchého zdění¹ 9 ± 3 sek

Zdánlivá hustota² 36 ± 2 kg/m³

¹ Reakční dobu se měří od začátku míchání. Doba zahájení – do počátku vzniku směsi. Doba gelovatění – do okamžiku čerpání zgelovatělých vláken z pěny. Doba suchého zdění – dokud se povrch pěny nelepí při dotyku. Postup podle vlastního pokynů IJ 11 02).

² Zdánlivá hustota byla stanovena dělením hmotnosti pěny v kelímku na objem kelímku.



DOPORUČENÉ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ

Tato doporučení jsou založena na zkušenostech s nástřikem s použitím stroje Graco Reactor H-XP3 s pistolí PROBLER P2 ELITE (směšovací komora 01) a sudovým míchadlem Twistork.

Poměr komponentů A : B	100 : 100 (objemově)
Nastavení teploty na stroji:	
- Teplota ohřevu A a B	30 - 40°C
- Ohřev hadic	30 - 40°C
- Tlak komponentů	70 - 110 bar (1015 - 1495 psi)
Teplota složek v sudech	15 – 30°C
- doporučená teplota okolí	od 10°C do 35°C
- doporučená teplota podkladu	od 15°C do 50°C
- relativní vlhkost okolí	70%
- vlhkost porézního podkladu	15%
- vlhkost neporézní povrch	0%

Izolované povrchy by měly být předem připraveny, neměly by obsahovat prach, olej, volné částice a další složky, které by snížily přilnavost pěny. Před provedením nástřiku pečlivě izolujte povrchy přilehlých budov, podlahu, nábytek atd., abyste zabránili náhodnému znečištění během stříkání. Vezměte prosím na vědomí, že nastříkaná pěna má velmi dobrou přilnavost a může být obtížné ji odstranit z nežádoucích míst.

Nástřik by měl být proveden pomocí specializovaného stříkacího zařízení.

Pro získání správné izolační vrstvy proveďte nástřik 2 jednotných vrstev pěny, tak, aby celková tloušťka izolace nebyla menší než 30 mm. Všechny vrstvy izolace by měly být provedeny během jednoho dne. V případě, že pěna je vystavena přímému UV záření (např. sluneční světlo), by měla být natřena nejméně dvěma vrstvami ochranného laku (v souladu s pokyny výrobce laků)

Při zpracování systému zohledněte pokyny a informace obsažené v materiálových bezpečnostních listech komponentů a pokynech výrobce stroje.

Pozor: Nepřekračujte doporučenou tloušťku vrstvy (max tloušťka 35 mm) !!!

VLASTNOSTI NASTŘÍKANÉ PĚNY

Pěna vyříznutá ze vzorku vytvořeného pomocí specializovaného zařízení.

Hustota jádra		≥ 36 kg/m ³	PN-EN 1602:2013
Klasifikace podle reakce na oheň		E	PN-EN 13501-1+A1:2010
Krátkodobá nasákavost částečným ponořením	WP	≤ 0,11 kg/m ²	PN-EN 1609:2013
Součinitel tepelné vodivosti	$\lambda_{mean,i}$	0,021 W/mK	PN-EN 12667:2002
	$\lambda_{90,90}$	0,022 W/mK	
Hodnota stárnutí	λ_D		PN-EN 12667:2002
	dn < 40 mm	0,027 W/mK	
	40 mm ≤ dn < 60 mm	0,025 W/mK	
	dn ≥ 60 mm	0,024 W/mK	
Napětí v tlaku při 10% relativní kmenem, σ_{10}		≥ 270 kPa	PN-EN 826:2013
Faktor difuzního odporu vodní páry	μ	35 - 50	PN-EN 12086:2013



Teplotní stabilita

70°C, 95% RH, po 48h	d	≤ 4 %	PN-EN 1604:2013
	š	≤ 4 %	
	h	≤ 1 %	
-30°C, po 48h	d	≤ 2 %	PN-EN 1604:2013
	š	≤ 2 %	
	h	≤ 0,5 %	
Celková relativní deformace, 48h, 20kPa, 80°C		≤ 2,57	PN-EN 1605:2013
Adheze pěny kolmá k podkladu		≥ 300 kPa	PN-EN 1607:2013
Obsah uzavřených buněk		≤ 90 %	PN-EN ISO 4590:2005

BALENÍ

Kovové sudy, kapacita 200 dm³. IBC kontejner, kapacita 1000 dm³.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Suché místnosti o teplotě vyšší než 0°C. Chránit proti vlhkosti. Komponenty systému by měly být skladovány v dobře uzavřených obalech. Doba použitelnosti v uzavřených baleních původního výrobce při skladování za normálních podmínek je 3 měsíce od data výroby.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Údaje obsažené v této informaci jsou založeny na výsledcích našich laboratorních testů a praktických zkušenostech, ale nejsou zárukou konečné vlastnosti hotového výrobku. Získané výsledky se mohou lišit od těch, které jsou zde uvedeny, v případě použití produktu za podmínek jiných, než bylo původně zamýšleno.

Poskytujeme pomoc při provádění a uplatňování našeho EKOPRODURU a v případě potřeby pomáháme při výběru systémových parametrů.

Ve všech záležitostech týkajících se nákupu a používání EKOPRODURU kontaktujte našeho technického obchodního zástupce.

